



КАТИОНИТ TOKEM-120

ТУ 2227-036-72285630-2014

Сильнокислотный катионит пористой структуры. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Матрица	стирол-дивинилбензольная
Функциональная группа	сульфогруппа
Структура	пористая
Ионная форма	H ⁺ - водородная Na ⁺ - натриевая

Область применения:

Катионит может быть использован во всех традиционных ионообменных процессах, в том числе:

- на ВПУ для умягчения и деминерализации воды в технологии с прямоточной регенерацией;
- очистка технологических растворов и сточных вод;
- разделение и выделение цветных и тяжелых металлов;
- в качестве катализаторов;
- очистка конденсата.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА	
Внешний вид	Сферические зерна от светло-коричневого до темно-серого цвета	
Ионная форма	H ⁺	Na ⁺
Размер зерен, мм	0,315-1,250	
Коэффициент однородности, не более	1,6	
Объемная доля рабочей фракции, %, не менее	96	
Эффективный размер зерен, мм	0,40-0,55	
Массовая доля влаги, %	50-60	45-55
Осмотическая стабильность, %, не менее	98	
Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее	90	
Полная статическая обменная емкость, ммоль/см ³ (мг-экв/см ³), не менее	1,6	1,7
Насыпная масса, г/см ³	0,72-0,80	0,75 – 0,85
Истинная плотность, г/см ³	1,16-1,24	1,23-1,28



Технологические характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Минимальная высота слоя, мм	800
Максимальная температура, °C	120
Диапазон pH	0-14
Дыхание при переходе из H ⁺ в Na ⁺ -форму, %	5-8
Регенерирующий раствор, %	
H ⁺ -форма	(1-1,5) H ₂ SO ₄ (4-5) HCl
Na ⁺ -форма	(6-10) NaCl
Расход воды на отмывку, об./об.	2-5
Расширение слоя ионита при взрыхлении, %	50-80