



КАТИОНИТ ТОКЕМ-140-10 (H⁺-форма)

ТУ 2227-016-72285630-2010

Сильнокислотный гелевый катионит с однородным гранулометрическим составом. Коэффициент однородности катионита не более 1,1.

Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку катионита.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивает скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Благодаря повышенному содержанию сшивающего агента, данная марка катионита имеет более высокую механическую прочность, осмотическую стабильность и обменную емкость по сравнению со стандартным катионитом, что позволяет ему работать в более жестких условиях и при более частых регенерациях, таких как на установках конденсатоочистки.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Матрица	стирол-дивинилбензолная
Функциональная группа	сульфогруппа
Структура	гелевая
Ионная форма	H ⁺ -водородная

Область применения:

Монодисперсный катионит ТОКЕМ-140-10 (H⁺-форма) может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

- на ВПУ для обессоливания воды в технологии с прямоточной регенерацией;
- на ВПУ для обессоливания воды в технологии с противоточной регенерацией в зажатом слое;
- очистка конденсата;
- для умягчения воды в технологиях с «голодной» регенерацией.



Физико-химические характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Внешний вид	Сферические прозрачные зерна от желтого до темно-коричневого цвета
Ионная форма	H ⁺
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ	
Средний диаметр зерна, мм	0,65±0,05
Коэффициент однородности, не более	1,1
Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04К, %, не более	1,0
Объемная доля фракции на сетке № 08К, %, не более	2,0
Массовая доля влаги, %	45-51
Осмотическая стабильность, %, не менее	98
Полная статическая обменная емкость, ммоль/см ³ (мг-экв/см ³), не менее	2,00
Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее	95
Насыпная масса, г/см ³	0,75-0,80
Истинная плотность, г/см ³	1,20-1,25

Упаковка, используемая для фасовки и отгрузки ИОС производства ООО ПО «ТОКЕМ»:
СЕРИЙНАЯ УПАКОВКА

П/э мешок с цветным логотипом по 20 кг или 25 л, укладывается на палету по 800 кг или 1 м³.

УПАКОВКА ПОД ЗАКАЗ

П/п клапанный мешок с цветным логотипом по 25 кг, укладывается на палету по 1 т.

